

Venture

Modulaire

Devis technique

| | |
|---------------------|--|
| Style | Nebula |
| Numéro style | 40263 |
| Surface du tapis | Bouclé motif à niveaux multiples |
| Mélange de fibre | 100% Aquafil filament continu nylon ECONYL® |
| Système de teinture | Teinture en solution |
| Endos primaire | Polyester non-tissé |
| Endos secondaire | Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ - Sans phtalate |


| | Impériale | Métrique |
|----------------------|------------------|-----------------|
| Poids du velours | 21.0 oz / v.c. | 712 g/m2 |
| Calibre | 1/12 ga | 47.2 / 10 cm |
| Rangées de touffes | 12.0 / po. | 47.2 / 10 cm |
| Hauteur du velours | 0.195 po. | 4.96 mm |
| Épaisseur du velours | 0.118 po. | 3.0 mm |
| Facteur densité | 6386 | 9.18 ktex |
| Poids total | 112.04 oz / v.c. | 3798 g/m2 |

Performance

| | |
|--------------------------------|---|
| Inflammabilité | Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I |
| Densité de la fumée | Rencontre les normes ASTM E-662 <450 mode de combustion |
| Propriété antistatique | Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C |
| Stabilité dimensionnelle | Moins de 0.05 % |
| Solidité à la lumière | L5 ou supérieur |
| Résistance au nettoyage humide | 5 à l'échelle des gris |
| Acoustique ASTM-E3133 | 70 |
| Acoustique ASTM-E492 | 60 |
| Méthode d'installation | |



Quart de tour



Brique



Ashlar

Garanties

Garantie limitée à vie contre l'usure commerciale et antistatique

Garantie limitée à vie contre la délamination

Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionnelle

Garantie limitée à vie contre la détérioration de l'endos

Environnement

No. Qualité air intérieur GLP 3315

Dimension

| | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| Tuile (PermaFuse) | 19.68" x 19.68" | 50 cm x 50 cm |
|-------------------|-----------------|---------------|

Le fabricant se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données